



LAKKAVALMISTE OY

Tuoteseloste  
1.11.2006

## LV PALOSANEERAUSMAALI

<b>Tuote</b>	Vesiohenteinen, ammattikäyttöön tarkoitettu, täyshimmeä akrylaattipohjamaali
<b>Käyttö</b>	Uudet tai aikaisemmin maalatut sisäseinät ja -katot. Soveltuu tiili-, rappaus-tasoite- ja betonipinnoille ja eri rakennuslevypinnoille. Hyvän peittokyvyn ja pesunkeston ansiosta voidaan käyttää myös täyshimmeänä pintamaalina. Maali muodostaa pitävän pitävän pohjan myös puolihihmeiden maalien alla. Tällöin saadaan tasainen kiilto myös pintamaalauksessa.
<b>Erityisominaisuudet</b>	Vaativiin ammattimaalauskohteisiin tarkoitettu erikoismaali, jota käytetään tulipalojen jälkeisiin saneerausmaalauksiin. Erinomaiset ruiskutusominaisuudet. Ei haise maalattaessa ja kuivuu nopeasti.
<b>Maalaustarvikeryhmä</b>	11.1 ja 32 (RT-luokitus)
<b>Kiiltoryhmä</b>	6 (RT-luokitus) täyshimmeä
<b>Tiheys</b>	n. 1,4 kg/l
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 40 til-%
<b>Riittoisuus</b>	Sileät pinnat n. 7 - 8 m <sup>2</sup> /litra kertamaalaus Karkeat pinnat n. 4 - 6 m <sup>2</sup> /litra kertamaalaus
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Kuivumisaika</b>	Olosuhteista riippuen pölykuiva n. 30 minuutissa. Päällemaalauskuiva n. 2 tunnissa.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne vedellä ja saippualla.
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen. AP-pohja

### KÄYTTÖOHJEET

<b>Maalattava pinta</b>	Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Kovat maalipinnat hiotaan himmeiksi ja irtoava maali poistetaan.
<b>Maalaus</b>	Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Työvälineenä tela, sivellin tai ruisku. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,50 - 0,58 mm. Tarvittaessa ohennetaan vedellä 5 - 10%.



LAKKAVALMISTE OY

<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalin, maalattavan pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään + 5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
<b>Tulenarkuus</b>	Ei palava
<b>Kuljetus ja varastointi</b>	VAK/ADR - Suojeltava jäätymiseltä
<b>Käyttöturvallisuustiedote</b>	Toimitetaan pyydettyäessä.
<b>Ympäristöhaittojen ehkäisy</b>	Nestemäinen maalijäte on hävitettävä ongelmajätteenä. Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai mahdollisesti yleiselle kaatopaikalle.