

Tuote	Vesiohenteinen, hyvin tasoittuva kovapintainen akrylaattilakka.	
Soveltuvuus	Sisätilojen puupinnat. Tuote on kuivuttuaan hajuton, kellastumaton sekä pesua ja kulutusta kestävä. Tuotetta ei suositella lattioiden käsittelyyn.	
Maalaustarvikeryhmä	71.1 (RT-luokitus)	
TEKNISET TIEDOT		
Kuiva-ainepitoisuus	n. 35 til-%	
Tiheys	n. 1,0 kg / l	
Kiiltoryhmä	Puolihimmeä	
Varastointikestävyys / lämpötila	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia / Suojeltava jäätymiseltä.	
Levitysmenetelmät	Sively, telaus tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutus suutin (0.009"-0.013")/(0.23 mm-0.33 mm)	
Riittoisuus	Sileä pinta	10 - 16 m ² /l yhteen kertaan
Kuivumisajat	Pölykuiva	n. 30 min
	Hiontakuiva	n. 2 h
	Uudelleen käsittely	n. 2 h /+23°C
	Käyttöönottokuiva	n. 8 h
	Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.	
Pesun kestävyys	Hyvä	
Ohenne	Vesi	
Välineiden pesu	Vesi	
Värisävyt	Tuote on sävytettävissä sopimuksen mukaan.	
KÄYTTÖOHJEET		
Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +10°C. Ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80% ja puun kosteuden alle 10%.	
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava ennen käyttöä. Tummien puulajien pinta suositellaan kostutettavaksi vedellä ennen lakkausta. Lakkaus aloitetaan pinnan hiukan kuivuttua. Halutessa erittäin huoliteltu ja kestävä lakkapinta tehdään lakkaus kolmeen kertaan. Puupinnan väri ja tiiveys saattavat vaikuttaa huomattavasti pinnan värisävyn voimakkuuteen.	

Pohjustus	Aikaisemmin lakattu pinta pestään pesuaineella, huuhdotaan lämpimällä vedellä ja annetaan kuivua. Pinta hiotaan himmeäksi. Erittäin huono lakkapinta poistetaan kokonaan hiomalla tai maalinpoistoaineella. Hiontapöly poistetaan huolellisesti. Tuote voidaan ohentaa 10% pohjalakkausta tehtäessä.
Pintakäsittely	Lakkaus aloitetaan pinnan hiukan kuivahdettua. Ensimmäisen lakkakerroksen kuivuttua noin tunnin voidaan pinta hioa kevyesti pystyyn nousseiden puukuitujen poistamiseksi. Haluttaessa erittäin huoliteltu ja kestävä lakkapinta tehdään lakkaus kolmeen kertaan. Toinen kerros hiotaan huolellisesti ennen valmiiksi lakkausta.
Tulenarkuus	Ei palava
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät kuivat lakka-astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.