

Tuote	Vesiohenteinen akrylipohjainen pintamaali. Nopeasti kuivuva ja hyvin pinottavissa.
Soveltuvuus	Puulistat ja -ovet sekä MDF- ja kuitulevypinnat sisätiloissa. Käytetään teollisissa linjoissa, joissa kuivaus tapahtuu korotetussa lämpötilassa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalin valmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 37 tilavuus-%, 48 paino-%									
Tiheys	n. 1,2 kg / l									
Kiiltoryhmä	puolihimmeä.									
Varastointi	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Varastointikestävyys 12 kk. Suojeltava jäätymiseltä.									
Levitysmenetelmä	Sively tarkoitukseen soveltuvalla pensselillä tai ruiskutus									
Riittoisuus	Sileät pinnat 8 - 12m ² / l									
Kuivumisaika	<table><thead><tr><th></th><th>23°C</th><th>40°C</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hiontakuiva</td><td>30 min</td><td>10 - 20 min</td></tr><tr><td>Pinkkauskuiva</td><td>1-2 tuntia</td><td>40 - 60 min</td></tr></tbody></table> <p>Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.</p>		23°C	40°C	Hiontakuiva	30 min	10 - 20 min	Pinkkauskuiva	1-2 tuntia	40 - 60 min
	23°C	40°C								
Hiontakuiva	30 min	10 - 20 min								
Pinkkauskuiva	1-2 tuntia	40 - 60 min								
Ohenne	Vesi									
Välineiden pesu	Vesi									
Värisävyt	Sopimuksen mukaan									

KÄYTTÖOHJEET

Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsitelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%. Haihtuvat orgaaniset aineet 80 +/- 20g/l
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava hyvin välttämättä vaahdotusta. Ohennetaan tarvittaessa vedellä.

Pohjustus	Pohjustukseen käytetään tuotetta sellaisenaan. Mikäli levitysmenetelmä vaatii, voidaan tuotetta ohentaa 10 - 20%.
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilyyhteeseen. Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote
Tulenarkuus	Ei palava
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.