

Tuote	Vesiohenteinen tartuntapohjamaali
Käyttökohteet	Ovet, kaapistot, huonekalut, listat ym.
Soveltuvuus	Sisämaalaukseen puu-, puukuitulevy-, lastulevypinnoille Soveltuu korjaus- ja uudismaalaukseen.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-aine	n. 52 til-%
Tiheys	n. 1,47 kg / l SFS 3635
Kiiltoryhmä	Täysihimmeä
Värisävy	Valkoinen
Varastointi	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Suojeltava jäätymiseltä.
Levitysmenetelmä	Sively, telaus tai ruiskutus
Riittoisuus	6 - 10m ² / l.
Kuivumisajat	Pölykuiva 1 tunnissa. Päällemaalattavissa 6-8 tunnin kuluttua. Lopullinen kovuus saavutetaan 3-4 vuorokauden kuluttua.
Ohenne ja välineiden pesu	Vesi
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a):30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC
Lämmönkestävyys	+80 C , SFS 3757
Pesunkestävyys	Erinomainen (yli 10000 harjausta)

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteleminen	Maalattavat pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Aikaisemmin maalatut pinnat pestään LV-Maalarinpesu-liuoksella ja huuhdotaan huolellisesti vedellä. Kovat ja kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan Kolot ja muut epätasaisuudet silotetaan LV-Pikasilotteella.
Maalaus	Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalia ohennetaan tarvittaessa vedellä. Maali levitetään lakkasiveltimellä, mohairtelalla, maalaustyynyllä tai ruiskulla. Pintamaalaus Barokki Kalustemaalilla 1-2 kertaan.

Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsitelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Tulenarkuus	Ei palava
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.