



# BAROKKI

Kalustemaali

Vesiohenteinen kalustemaali.

Maalaustarvikeryhmä 33 (R-luokitus).

Käyttökohteet:

Ovet, kaapistot, huonekalut ym.

Soveltuvuus:

Sisämaalaukseen, puu-, puukuitulevy ja lastulevy-pinnoille. Soveltuu korjaus- ja uudismaalaukseen. Myös aikaisemmin alkydi- ja katalyyttimaaleilla maalattujen pintojen uudelleen maalaukseen.



Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä annamme lisätietoja tuotteista.

Valmistaja:  
LAKKAVALMISTE OY LV COATINGS

Alasniitynkatu 28  
33560 Tampere  
FINLAND  
Puh: (03) 3630 911  
myynti@lvc.fi  
www.lakkavalmiste.fi  
lvc.fi

# lvc.fi

www.lakkavalmiste.fi



**LV**  
Coatings

**LAKKAVALMISTE OY**



**BAROKKI** Kalustemaali





## KÄYTTÖOHJEET

### Esikäsittele:

Maalattavat pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Aikaisemmin maalatut pinnat pestään Maalarin Pesuliuksella tai vastaavalla ja huuhdotaan huolellisesti vedellä. Kovat ja kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan. Kolot ja muut epätasaisuudet silotetaan alkydi- tai pikasilotteella.

### Pohjamaalaus:

Puu- ja puukuitulevypinnat pohjamaalataan Barokki Tartuntapohjamaalilla.

### Maalaus:

Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalia ohennetaan tarvittaessa vedellä. Maali levitetään lakkasivelmällä, mohairtelalla, maalaustyynyllä tai ruiskulla kahteen tai useampaan kertaan.

### Maalausolosuhteet:

Käsittävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsittävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

### Ympäristön suojele ja jätehuolto:

Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

### Käyttöturvallisuus:

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.

### Tulenarkuus:

Ei palava

### Kuljetus:

Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.



## TEKNISET TIEDOT

**Kuiva-aine:** 40 til-%

**Tiheys:** 1,2 kg/l (valkoinen)

**Kiiltoryhmä:** 4 puolihimmeä (RT-luokitus)

### Varastointi:

Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Suojeltava jäätymiseltä.

### Levitysmenetelmät:

Sively, telaus tai ruiskutus

### Riittoisuus:

8–12 m<sup>2</sup>/l

### Kuivumisajat:

Pölykuiva 1 tunnissa

Päällemaalattavissa 16 tunnin kuluttua

Lopullinen kovuus saavutetaan 2–3 vuorokauden kuluttua.

**Ohenne:** Vesi

**Välineiden pesu:** Vesi

### Värisävyt:

Sävytettävissä puolihimmeän kalustemaaloin sävytysohjeen mukaan.

