

Tuote	Liutinpohjainen, liukoisiin orgaanisiin pigmentteihin perustuva puun värjäysaine. Tuote on aina ohennettava haluttuun värivoimakkuuteen. Pintalakkaukseen voidaan käyttää lähes kaikkia puupinnoille tarkoitettuja lakkoja.
Soveltuvuus	Sisäkäyttöön tulevien puu- ja puuainespintaisten tuotteiden kuten huonekalujen, paneeleiden, listojen, kalusteiden, ovien yms. petsaukseen ohennettuna tai sellaisenaan sekoitettuna NC-Speed- tai Ekaplast LE -lakkoihin, jolloin tuotetta voidaan käyttää myös pohjan epätasaisen värin korjaukseen.
Ominaisuudet	Tuote kestää puussa esiintyvät parkkihapot sekä katalyyttilakkojen kovetehapot sävyään muuttamatta. Toimitusväkevyydestä käytettyjen väriaineiden valonkestävyydet ovat 5-7 (DIN54003 8-asteisen asteikon mukaan, jossa 8 edustaa parasta kestävyyttä).

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus

Tiheys 0,92 - 0,95 kg / l, sävystä riippuen.

Kiiltoryhmä -

Varastointikestävyys /
lämpötila

Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia / avaamaton astia voidaan säilyttää myös kylmässä varastossa.

Levitysmenetelmät

Ruiskutus, sively, kasto, pyyhintä.

Riittoisuus

Riittoisuus on suhteessa petsattavan pinnan huokaisuuteen, karheuteen, käsittelyhukkaan sekä haluttuun värivoimakkuuteen. 8 - 12m²/l.

Kuivumisajat

- käsittelykuiva n. 10min.
- lakkauskuiva n. 15min.
- pinkkauskuiva n. 30min.

Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.

Ohenne

Ohenne 8, Ohenne 11 ja Ohenne 7
EI tärpähti tai lakkabensiini

Välineiden pesu

Ohenne 8, Ohenne 11 ja Ohenne 7
EI tärpähti tai lakkabensiini

Värisävyt

Petsikarttamme mukaiset sävyt.

KÄYTTÖOHJEET

Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja petsin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.

Käsittelyohje	Tuote levitetään ohennettuna suoraan puulle. Pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Petsin kuivuttua pinta lakataan käyttötarkoitukseen sopivalla lakalla. Välihionnoissa tulee välttää liian voimakasta hiontaa värjäyksen vaurioitumisen estämiseksi. Mikäli lakkauksen jälkeen puupinnassa ilmenee laikukkuutta, voidaan tuote sekoittaa pintalakkauksessa käytettyyn liuotinhenteiseen lakkaan. Tuotteen kaikki värisävyt ovat keskenään sekoitettavissa halutun värisävyn aikaansaamiseksi. Tuote on sekoitettava ennen käyttöä.
Tulenarkuus	Helposti syttyvä
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät kuivat astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote
Kuljetus	UN 1263 maalinkaltainen aine 3, II.