

Tuotetyyppi	Happokovettuva kaksikomponenttinen katalyyttipintamaali.			
Soveltuvuus	Puu- ja puuainespintojen maalaus huonekaluissa, ovissa, kalusteissa ja muissa vastaavissa kohteissa. Sopii myös lyhyillä linjoilla tapahtuvaan nopeaan tuotantoon. Aromaattivapaa, alhainen formaldehydipitoisuus, täyttää E1-vaatimukset. Nopeasti kuivuva, helposti hiottava, pintamaali vaativiinkin sisäkohteisiin.			
Maalaustarvikeryhmä	53 ( RT-luokitus).			
<b>TEKNISET TIEDOT</b>				
Kuiva-ainepitoisuus	64 p-%,			
Tiheys	n. 1,20 kg/l			
Kiiltoryhmä	Puolihimmeä.			
Varastointikestävyys / lämpötila	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia / avaamaton astia voidaan säilyttää myös kylmässä varastossa.			
Levitysmenetelmät	Hajotusilmaruiskutus	20-25 sek./DIN 4, 20 °C		
	Korkeapaineruiskutus	20-30 sek./DIN 4, 20 °C		
	Valukone	25-40 sek./DIN 4, 20 °C		
	Telakone	25-40 sek./DIN 4, 20 °C		
Riittoisuus	6 - 10 m <sup>2</sup> / l			
Kuivumisajat	Pölykuiva	n. 1 - 2 h		
	Pinkkauskuiva	n. 6 - 8 h		
	+20 °C	+50 °C	+70 °C	Haihdotus + IRM
Hiontakuiva	1 - 2 h	30 - 40 min	20 - 30 min	3 - 4 min
Pinkkauskuiva	6 - 8 h	40 min	20 - 30 min	pintalämpö < 35 °C
	Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.			
Ohenne	Ohenne 11			
Välineiden pesu	Ohenne 11 / pesutinneri			
Värisävyt	A-, B-, C- pohjat.			
<b>KÄYTTÖOHJEET</b>				
Maalausolosuhteet	Käsittävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsittävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.			

Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava ennen käyttöä. Käytä sekoitukseen muovi-, emali-, tai haponkestävää teräsastiaa. Älä käytä rauta-astioita. Seoksen käyttöaika: n. 2 vrk kovetteen sekoituksen jälkeen. Pot-life-aikaa voidaan pidentää ohentamalla ja säilyttämällä seosta viileässä.
Pohjustus	Ekaplast LE Pohjamaalilla.
Pintakäsittely	Sekoita Ekaplast happo suhteessa 1 osa kovete/12 osaa maalia. Maalaus suoritetaan yllämainituilla menetelmillä. Ohennus tehdään levitystavan vaatimusten mukaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. <b>VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN!</b>
Tulenarkuus	Helposti syttyvä
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote
Kuljetus	UN 1263 maalinkaltainen aine 3, II.