



JAZZ

Kuultosuojaja

Vesiohenteinen kuultosuojaja ulkokäyttöön.

Käyttökohteita ovat sahattu ja höylätty puutavara kuten esim. pyöröhirsi. Hyvän tunkeutumisen ansiosta tuote soveltuu myös vaativille pinnoille kuten höylätylle puutavaralle, jossa kalvoa muodostavat puunsuojat eivät pysy kiinni. Pintojen käsittelyä pelkästään värittömällä kuultosuojalla ei suositella, koska se ei anna riittävää suojaa UV-säteilyä vastaan.

Tuote suojaa puuta tehokkaasti Suomen vaativissa olosuhteissa. Sideaineen hyvä tunkeutuminen puun solurakenteeseen kuljettaa puunsuoja-aineet syvälle puuhun antaen tehokkaan suojan myös pintaa syvemmillä. Tämä estää suoja-aineen huuhtoutumista sadeveden mukana.

Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä annamme lisätietoja tuotteista.

Valmistaja:
LAKKAVALMISTE OY LV COATINGS

Alasniitynkatu 28
33560 Tampere
FINLAND
Puh: (03) 3630 911
myynti@lvc.fi
www.lakkavalmiste.fi
lvc.fi

lvc.fi

www.lakkavalmiste.fi

LV
Coatings

LAKKAVALMISTE OY



JAZZ Kuultosuojaja





KÄYTTÖOHJEET

Maalausolosuhteet:

Käsittävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsittävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Käsittelyohje:

Tuote on sekoitettava ennen käyttöä. Puupinnat käsitellään lauta tai hirsi kerrallaan päästä päähän, jolloin saadaan värisävyltään tasaisia ja saumattomia pintoja. Yleensä yksi käsittely on riittävä, mutta haluttaessa värisävyltään tummempaa tai tasaisempaa pintaa, voidaan tehdä toinen käsittely. Puupinnan väri ja tiiveys vaikuttavat huomattavasti värisävyn voimakkuuteen.

Pohjustus:

Tuotteella voidaan käsitellä vain uutta tai aikaisemmin kuultosuojalla käsiteltyjä puupintoja. Aikaisemmin käsitelty pinta harjataan puhtaaksi irtonaisesta puuaineksesta. Pohjustukseen käytetään tuotetta sellaisenaan.

Pintakäsittely:

Pintakäsittely suoritetaan ohentamattomalla tuotteella seuraavana päivänä. Haluttaessa voidaan pintakäsittely toistaa edellisen kerroksen kuivuttua.

Tulenarkuus:

Ei palava

Ympäristön suojele ja jätehuolto:

Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus:

Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.

Kuljetus:

VAK/ADR -



TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus: 24 til-%

Tiheys: 1 kg/l

Kiiltoryhmä: -

Varastointikestävyys/lämpötila:

Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia / avaamaton astia voidaan säilyttää myös kylmässä varastossa.

Levitysmenetelmät:

Sively tarkoitukseen soveltuvalla pensselillä.

Riittoisuus:

Sahalauta 5–8 m²/l yhteen kertaan

Höylälauta 8–11 m²/l yhteen kertaan

Kuivumisajat:

Pölykuiva n. 2–3h

Uudelleen maalattavissa n. 8 h/+ 23°C

Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.

Ohenne: Vesi

Välineiden pesu: Vesi ja saippua

Värisävyt:

Väritön. Ainoastaan sävytykseen.

Sävytetään kuultavien puunsuojakarttojen mukaan.

