

Tuotetyyppi	Yksikomponenttinen (modifioitu nitroselluloosalakka), nopeasti kuivuva, formaldehydivapaa lakka.	
Soveltuvuus	Huonekalut, kalusteet, ovet yms. puupinnat sisäkäytössä.	
Maalaustarvikeryhmä	77 (RT-luokitus)	
TEKNISET TIEDOT		
Kuiva-ainepitoisuus	23 p-%	
Tiheys	0,92 kg / l	
Kiiltoryhmä	Kiiltävä, puolikiiltävä ja puolihimmeä.	
Varastointikestävyys / lämpötila	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia / avaamaton astia voidaan säilyttää myös kylmässä varastossa.	
Levitysmenetelmät	Hajoitusilmaruiskutus	20 - 25 sek.
	Korkeapaineruiskutus	25 - 30 sek.
	Verholakkaus	30 - 50 sek.
Riittoisuus	8 - 12m ² /l yhteen kertaan	
Kuivumisajat	Hiontakuiva	n. 2 h.
	Pinkkauskuiva	n. 4 h.
	Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.	
Ohenne	Ohenne 8	
Välineiden pesu	Ohenne 8	
Värisävyt	Kuultava. Voidaan sävyttää Base Color-petsiliuoksilla.	
KÄYTTÖOHJEET		
Käyttöolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +18°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 75%.	
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava ennen käyttöä.	

Pohjustus	Pohjalakkaukseen voidaan käyttää tuotetta sellaisenaan tai Speed Sealer-pohjalakkaa.
Pintakäsittely	Lakkaus suoritetaan yllämainituilla menetelmillä. Ohennus tehdään levitystavan vaatimusten mukaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN!
Tulenarkuus	Helposti syttyvä
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät kuivat lakka-astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Kuljetus	UN 1263 maalinkaltainen aine 3, II.