



PISPALA

Punamaali

Vesiohenteinen, öljypohjainen punamaali. Väripigmentteinä säänkestäviä rautaoksideoja. Pispala Punamaali soveltuu maalaamattomien sahalautapintojen, karkeiden hirsipintojen ja aikaisemmin punamaalilla maalattujen pintojen maalaamiseen. Säänkestävä ja edullinen maali aittojen, talousrakennusten, vajojen, navettojen ja latojen maalaukseen.

Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä annamme lisätietoja tuotteista.

Valmistaja:
LAKKAVALMISTE OY LV COATINGS

Alasniitynkatu 28
33560 Tampere
FINLAND
Puh: (03) 3630 911
myynti@lvc.fi
www.lakkavalmiste.fi
lvc.fi

lvc.fi

www.lakkavalmiste.fi

LV
Coatings

LAKKAVALMISTE OY



PISPALA Punamaali





KÄYTTÖOHJEET

Maalausolosuhteet:

Käsittävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsittävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Kosteuspitoisuuden puutavarassa on oltava alle 20 %. Älä käsittele auringon lämmittämiä pintoja. Älä maalaa sateella tai jos on olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä maalauksesta.

Käsittelyohje:

Tuote on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.

Maalaamaton puupinta:

Puhdista pinta liasta ja irtoavasta materiaalista. Poista harmaantunut, huokoinen puuaines hiomalla. Poista irtoava pihka ja käsittele oksankohdat oksalakalla läpilyönnin estämiseksi. Naulankannat suojataan ruosteenestomaalilla. Varaa yhtenäistä pintaa varten tarvittava määrä maalia samaan astiaan sävyerojen ehkäisemiseksi.

Tulenarkuus:

Ei palava

Ympäristön suojelu ja jätehuolto:

Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjtä kuivat maaliastiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus:

Ruiskuttaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä.

Kuljetus:

Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.



TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus: n. 25 til-%, 40 p-%

Tiheys: 1,25 kg/l

Kiiltoryhmä: 6 (RT-luokitus) täyshimmeä

Varastointikestävyys/lämpötila:

Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Suojeltava jäätymiseltä.

Levitysmenetelmät:

Suosittelavin maalin levitystapa on ehdottomasti maalaus siveltimellä tai maalausharjalla, jolloin saadaan paras tartunta.

Riittoisuus:

4–8 m²/l

Kuivumisajat:

Pölykuiva n. 3 h

Uudelleen maalattavissa seuraavana päivänä
Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.

Ohenne: Vesi

Välineiden pesu:

Lämmin vesi, johon lisätään pesuainetta.

Värisävyt:

Punainen