

Maalityyppi	Puolihihmeä erikoisakrylaatti sisäpinnoille. Maalilla on erittäin hyvät levitys- ja pesunkesto-ominaisuudet sekä erinomainen tartunta vaikeillekin pinnoille.	
Soveltuvuus	Sisätilojen katto- ja seinäpinnat, joissa vaaditaan pesun- ja kulutuksenkestoa. Maali sisältää homeenestoaineita.	
Maalaustarvikeryhmä	38 (RT-luokitus)	
TEKNISET TIEDOT		
Kuiva-ainepitoisuus	n. 45 til-%	
Tiheys	n. 1,30 kg / l	
Kiiltoryhmä	4 (RT-luokitus)	
Varastointikestävyys / lämpötila	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia / Suojeltava jäätymiseltä.	
Levitysmenetelmät	Sively, telaus tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,020" - 0,023, ohennus tarvittaessa 5 - 10%.	
Riittoisuus	- maalatuille pinnoille	7 - 10 m ² / l
	- rakennuslevyt	6 - 9 m ² / l
	- betoni ja kiviainespinnat	3 - 6 m ² / l
Kuivumisajat	Pölykuiva	n. 0,5 h
	Uudelleen maalattavissa	n. 2 - 3h. Kosteissa tiloissa suosittelemme päällemaalausta vasta seuraavana päivänä.
	Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.	
Pesunkestävyys	Erittäin hyvä, yli 10 000 iskua (Gardner). Kestää alkalirasiitusta. Märkätartunta yli 5000 iskua (Gardner).	
Lämmönkestävyys	80 - 90°C	
Ohenne	Vesi	
Välineiden pesu	Vesi	
Värisävyt	Sävytetään puolihihmeän remonttimaalin sävytysohjeiden mukaan.	
KÄYTTÖOHJEET		
Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsitelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.	
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava ennen käyttöä.	

Pohjustus	Kovat maalipinnat tulee hioa himmeiksi ja mahdollinen irtonainen materiaali poistaa. Mahdolliseen pohjamaalaukseen tulee käyttää tuotetta sellaisenaan.
Pintakäsittely	Käsittely tehdään edellä mainituilla työvälineillä.
Tulenarkuus	Ei palava
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.