



SUVI

Talomaali

Ulkomaalien kuningatar!

Suvi Talomaali on korkealaatuinen, puolikiiltävä monitehoakrylaatti joka säilyttää puun luonnollisen näköisenä pitkään.

Suvilla maalaat helposti uudet ja aikaisemmin maalatut puupinnat ulkona. Suvi Talomaalin levitys, tartunta ja tunkeutuvuus ovat huipputasoa ja se soveltuu myös sokkeleiden maalaukseen.

Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä annamme lisätietoja tuotteista.

Valmistaja:
LAKKAVALMISTE OY LV COATINGS

Alasniitynkatu 28
33560 Tampere
FINLAND
Puh: (03) 3630 911
myynti@lvc.fi
www.lakkavalmiste.fi
lvc.fi

lvc.fi

www.lakkavalmiste.fi

LV
Coatings

LAKKAVALMISTE OY



SUVI Talomaali





KÄYTTÖOHJEET

Maalausolosuhteet:

Käsittävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsittävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Kosteuspitoisuuden puutavarassa on oltava alle 18 %. Älä käsittele auringon lämmittämiä pintoja. Älä maalaa sateella tai jos on olemassa sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä maalauksesta.

Käsittelyohje:

Tuote on sekoitettava ennen käyttöä.

Pohjustus:

Varmista, että puuaines on tervettä ja pinta puhdas ja kuiva.

- **Huoltomaalaus:** Vanha maalipinta pestään tarvittaessa tarkoitukseen soveltuvalle pesuaineliuksella ja huuhdotaan huolellisesti vedellä. Pinta puhdistetaan kaikesta irtomateriaalista ja paksut, halkeilleet maalikerrokset kaavitaan pois. Homeiset kohdat tulee puhdistaa homeenpoistoa-aineella ohjeiden mukaan.
- **Maalamaton puupinta:** Puhdista pinta liasta ja irtoavasta materiaalista. Poista harmaantunut, huokoinen puuaines hiomalla. Poista irtoava pihka ja käsittele oksankohdat oksalakalla läpilyönnin estämiseksi. Naulankannat suojataan ruosteenestomaalilla. Pohjusta puupuhtaat pinnat Dixie PS-10 :llä tai vastaavalla peruskylästeellä.

Pintakäsittely:

Suoritetaan edellä mainituilla työvälineillä sekä oikeita maalausolosuhteita noudattaen. Varaa yhtenäisiä pintoja varten riittävä maalierä sävyerojen estämiseksi.

Tulenarkuus:

Ei palava

Ympäristön suojelu ja jätehuolto:

Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus:

Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.

Kuljetus:

Ei VAK-luokiteltu.



TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus: n. 42 til-%, 52 p-%

Tiheys: n. 1,25 kg/l

Kiiltoryhmä: 4 (RT-luokitus)

Varastointikestävyys/lämpötila:

Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Suojeltava jäätymiseltä.

Levitysmenetelmät:

Suosittelavin maalin levitystapa on ehdottomasti maalaus siveltimellä tai maalausharjalla, jolloin saadaan paras tartunta.

Riittoisuus:

Pohjamaalaus 5–6 m²/l

Pintamaalaus 6–10 m²/l

Kuivumisajat:

Pölykuiva n. 2 h

Uudelleen maalattavissa seuraavana päivänä. Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.

Ohenne: Vesi

Välineiden pesu: Vesi

Värisävyt:

Tuotteesta saadaan kaikki yleisimmät Suomessa käytössä olevat talomaalikarttojen värisävyt.