



TGD

Eristys- ja tartuntamaali

Ongelmapintojen valkoinen TGD eristysmaali. Vesiohenteinen eristys- ja tartuntamaali, joka estää nikotiinin, pihkan, värjäntymien, noen, tussien ja vesitahrojen läpilyöntiä.

Huippunyaikainen sideaine antaa erinomaisen läpilyöntisuojaan maalikalvosta läpitulevia aineita vastaan. TGD eristysmaalilla on huippuluokan tartuntakyky eikä maali tarvitse erillistä pintamaalausta.



Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä annamme lisätietoja tuotteista.

Valmistaja:
LAKKAVALMISTE OY LV COATINGS

Alasniitinkatu 28
33560 Tampere
FINLAND
Puh: (03) 3630 911
myynti@lvc.fi
www.lakkavalmiste.fi
lvc.fi

lvc.fi

www.lakkavalmiste.fi

LV
Coatings

LAKKAVALMISTE OY



TGD Eristys- ja tartuntamaali





KÄYTTÖOHJEET

Soveltuvuus:

Sisäkattojen- ja seinien vaatimaan uudis- ja korjausmaalaukseen kehitetty eristysmaali. Betoni-, kiviaines-, levy- ja puupinnat.

Maalausolosuhteet:

Käsittävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsittävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Käsittelyohje:

Älä sekoita muiden maalien kanssa tai säilytä tuotetta metalliastiassa.

Pohjustus:

Käsittävät pinnat puhdistetaan irrallisesta pölystä. Pintojen epätasaisuudet tasoitetaan normaalisti. Tuote levitetään sellaisenaan ilman ohennusta.

Pintakäsittely:

Sekoita tuote erittäin huolellisesti ennen käyttöä. Levitys telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Tuote ei tarvitse erillistä pintamaalia tai pintamaalausta.

Ympäristön suojelu ja jätehuolto:

Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjtä kuivat maaliastiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus:

Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.

Kuljetus:

VAK/ADR -.



TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus: 35 til-%, 52 p-%

Tiheys: 1,4 kg/l

Kiiltoryhmä: Himmeä

Varastointikestävyys/lämpötila:

Suojattava pakkaselta

Levitysmenetelmät:

Korkeapaineruisku, telaus tai sively

Riittäisyys:

6–8 m²/l yhteen kertaan

Kuivumisajat:

Pölykuiva n. 1 h

Päällemaalattavissa 4–8 tuntia.

Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.

Ohenne: Vesi

Välineiden pesu: Vesi ja saippua

Värisävyt:

Valkoinen

