

<b>Standardit</b>	<b>Rakennusmaalien päästöluokitus M 1 / RTS kriteerit täyttävä, Kiiltoryhmä puolihimmeä SFS 3632 mukaan, Kuiva-aine 41 t-% SFS 3637 mukaan, Tiheys 1,3 KG/L SFS 3635 mukaan. Pesunkestävyys &gt;5000 isk. SFT 3755 mukaan.</b>	
Maalityyppi	Vesiohenteinen ammattikäyttöön tarkoitettu pesun- ja kulutuksen- kestävä remonttimaali.	
Soveltuvuus	Sisätilojen katto- ja seinäpinnat, joissa vaaditaan pesun- ja kulutuksenkestoa, esim. keittiöissä, porraskäytävissä ja eteisissä. Alustana voi olla puu-, betoni-rappaus-, tasoite-, tiili- ja erilaiset rakennuslevypinnat. Soveltuu vanhojen alkydi- ja dispersiomaalipintojen uudelleen maalaukseen. Tuote ei sisällä haitallisia liuottimia	
Maalaustarvikeryhmä	32 (RT-luokitus)	
<b>TEKNISET TIEDOT</b>		
Kuiva-ainepitoisuus	n. 41 til-%, 50 - p-%	
Tiheys	n. 1,3 kg / l	
Kiiltoryhmä	4 ( RT-luokitus )	
Varastointikestävyys / lämpötila	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia / Suojeltava jäätymiseltä.	
Levitysmenetelmät	Sively, telaus tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,020" - 0,023, ohennus tarvittaessa 5 - 10%.	
Riittoisuus	- maalatuille pinnoille	9 - 12 m <sup>2</sup> / l
	- rakennuslevyt	6 - 9 m <sup>2</sup> / l
	- betoni ja kiviainepinnat	3 - 6 m <sup>2</sup> / l
Kuivumisajat	Pölykuiva	n. 0,5 h
	Uudelleen maalattavissa	n. 2 - 3h. Kosteissa tiloissa suosittelemme päällemaalausta vasta seuraavana päivänä.
	Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.	
Pesunkestävyys	Hyvä	
Lämmönkestävyys	80 - 90 <sup>0</sup> C	
Ohenne	Vesi	
Välineiden pesu	Vesi	
Värisävyt	Sävytetään puolihimmeän remonttimaalin sävytysohjeiden mukaan.	

**KÄYTTÖOHJEET**

## TUOTESELOSTE

### LV- URAKKA 20

Sivu 2/2

#### Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsitelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.

#### Käsittelyohje

Tuote on sekoitettava ennen käyttöä.

#### Pohjustus

Kovat maalipinnat tulee hioa himmeiksi ja mahdollinen irtonainen materiaali poistaa. Pohjamaalaukseen voidaan käyttää tuotetta sellaisenaan tai URAKKA 3 -sisämaalia.

#### Pintakäsittely

Käsittely tehdään edellä mainituilla työvälineillä.

#### Tulenarkuus

Ei palava

#### Ympäristön suojele ja jätehuolto

Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

#### Käyttöturvallisuus

Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.

#### Kuljetus

Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.