



LAKKAVALMISTE OY

# WOOD Pro

## hybridilakka

## TUOTESELOSTE

Tuotetyyppi:	Yksikomponenttinen lakka sisäkäyttöön.
Soveltuvuus:	Puu- ja puuainespintojen lakkaus huonekaluissa, ovissa, kalusteissa, portaissa ja muissa vastaavissa kohteissa. Sopii myös lyhyillä linjoilla tapahtuvaan nopeaan tuotantoon. Aromaattivapaa, alhainen formaldehydipitoisuus, täyttää E1-vaatimukset. Tuote on kulutusta kestävä, nopeasti kovettuva ja helposti hiottava lakka. Lakkaa ei suositella ulkokäyttöön.

## TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus:	42 p-%
Tiheys:	0,95 kg/l
Kiiltoryhmä:	Kiiltävä ja puolihimmeä.
Varastointikestävyys/lämpötila:	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia / Avaamaton astia voidaan säilyttää myös kylmässä varastossa.

## LEVITYSMENETELMÄT

Hajotusilmaruiskutus:	20–25 sek./DIN 4,20 °C
Korkeapaineruiskutus:	20–30 sek./DIN 4,20 °C
Valukone:	25–40 sek./DIN 4,20 °C
Telakone:	25–40 sek./DIN 4,20 °C

Viskositeetit ovat viitteellisiä, varmista visko aina tapauskohtaisesti.

Riittoisuus:	8–12 m <sup>2</sup> /l yhteen kertaan			
Kuivumisajat	+20 °C	+50 °C	+70 °C	Haihdutus + IRM
• hiontakuiiva:	0,5–2 h	20–40 min	ei testattu	ei testattu
• pinkkauskuiva:	4–8 h	40–120 min	ei testattu	ei testattu

Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista

Ohenne:	Ohenne 11
Välineiden pesu:	Ohenne 11 / Ohenne 8
Värisävyt:	Kuultava. Voidaan sävyttää Base Color -petsiliuoksilla.

## KÄYTTÖOHJE

**Käyttöolosuhteet:** Käsittävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsittävän pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +18 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 75 %.

**Käsittelyohje:** Tuote on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Varmista soveltuvuus erilliseen kappaleeseen tai näkymättömään paikkaan käsittävässä kohteessa, ja anna tuotteen kuivua käsittelykuivaksi asti.

**Pohjustus:** Pohjalakkaukseen voidaan käyttää tuotetta sellaisenaan tai ohennettuna, mikäli valmiin tuotteen pinta antaa tämän mahdollisuuden. Pohjustukseen voidaan käyttää myös Speed Sealer -pohjalakkaa. Varmista aina, että edellinen käsittely on kuivunut uudelleen käsittelyä varten ennen kuin jatkat työtä.

**Pintakäsittely:** Lakkaus suoritetaan yllämainituilla menetelmillä. Tuote on suunniteltu siten, että ohennusta ei tarvitse kaikissa olosuhteissa käyttää. Ohennus tehdään levitystavan vaatimusten mukaan, kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Ohennuksen tarve kannattaa alkuun hakea 5 % lisäyksillä, mutta yli 20 % ohennusta tulisi välttää. Suuremmilla ohennusmäärillä menetetään tuotteen pinnanmuodostusominaisuuksia.

**VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN!**

**Tulenarkuus:** Helposti syttyvä

**Ympäristön suojele ja jätehuolto:** Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteen keräily pisteeseen. Tyhjät kuivat lakka-astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

**Käyttöturvallisuus:** Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.

**Kuljetus:** UN 1263 maalinkaltainen aine 3, II.